

Návod k použití – Vodní sklo



Vodní sklo používáme především jako příměs do maltových směsí, jako ochranu proti zmrznutí (účinnost do -3 °C), dále ve směsi se šamotovou maltou na opravy vyzdívky všech druhů topenišť a také ke konzervaci vajec.

Popis produktu:

Vodní roztok křemičitanu sodného (36°–38°Bé)

Použití:

Jako základní pojivo pro namíchání šamotové lepicí malty pro stavbu, vlepení šamotových prvků a opravy kamen, krbů a ostatních druhů topenišť. Lze použít také jako příměs do maltových směsí k ochraně proti zmrznutí.

Dávkování:

Namíchání šamotové malty: 1 kg malty = 0,1 l vodního skla + 0,1 l vody.

Šamotovou vymazávací hmotu nasypete do nádoby, zalijte připraveným roztokem, dobře promíchejte a nechte cca 3 minuty odležet. Poté znovu promíchejte – malta je připravena k použití.

Skladování a spotřeba:

Skladujte při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem!

Spotřebujte do 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.

Složení:

Křemičitan sodný